

Insul Colle



Préconisation :

Collage de manchon en mousse de caoutchouc et de polyéthylène.

Caractéristiques de la colle

	NÉOPRÈNE SOUS MARQUE CLIMACOLL
Composition	Néoprène et résine en milieu solvant
Viscosité (à 18° C)	750 centipoises
Temps ouvert	2 heures
Temps de séchage mini à 18° C	5'
Inflammabilité	point éclair inférieur à 0° C
Extrait sec	22,6 %
Densité	0,855

Mode d'emploi :

- Appliquer au pinceau sur les deux face à encoller du manchon, à raison de 100-150 g/m².
- Après une attente de 10 mn, assembler les parties encollées en pressant.

Résultats des test effectués sur manchon :

- | | |
|--|------------------------------------|
| - Test d'arrachement 1mn après assemblage | Déchirement de la mousse |
| - Tenue à l'eau bouillante pendant 10 mn | le film de colle n'est pas attaqué |
| - Tenue à 120°C pendant 1 heure | bonne |
| - Tenue à l'eau froide (immersion pendant 4 jours) | bonne (déchirement de la mousse) |

Stockage - sécurité :

A stocker en local ventilé à une température comprise entre + 5°C et ° 25°C.
Se conserve 1 an si le pot n'a pas été ouvert, et 3 mois, une fois qu'il a été ouvert.

Conditionnement :

- Pots de : 250 ml avec pinceau, 50 ml, 1 litre, 5 litres sur demande

Codes transport :

- 1/ Transport terrestre
- 2/ Transport aérien
- 3/ Transport maritime

étiquetage 2 A - n° de groupe 31303
étiquetage 2
groupe d'emballage 2
- n° IMDG 1145 3027-3

Les informations techniques contenues dans ce prospectus sont le résultat de tests exécutés dans des conditions d'application spécifiques. NMC sa se réserve le droit de modifier à tout moment et sans avis préalable les caractéristiques et la gamme de ses produits. L'application correcte incombe à l'utilisateur. Si ce dernier hésite quant à l'application requise, NMC sa l'invite à s'informer auprès de la société ou de ses représentants.

Distribué par :

nmc-France sa

6, Avenue des Bleuets Z.A.C. des Petits Carreaux • 94385 Bonneuil sur Marne
Tél.: (01) 45 13 71 00 • Téléfax: (01) 43 77 93 43

www.nmc.be

